



Deres nye vinduer og døre er overfladebehandlet med et vandigt, 2-øko system fra Akzo Nobel. Med dette miljørigtige industrisystem sikres maksimal holdbarhed og levetid. 2-øko systemet er givet effektiv beskyttelse mod vejrlig – sol, regn og vind, og sikrer ligeledes træet beskyttelse mod råd og svamp. Systemet har en rengøringsvenlig, glansbestandig og slidstærk overflade, der er resistent overfor revnedannelser.

Vedligeholdelse af vinduerne bør ske, når der konstateres skader i overfladen, eller når denne er nedslidt. Fulddækkende malinger vil typisk skulle vedligeholdes hvert 4.-8. år, men vedligeholdelsesintervallet afhænger af valgt nuance samt af, hvordan vinduet/døren er eksponeret for vejrliget.

Vedligeholdelsen er enkel og er som følgende:

Vedligeholdelse af systembehandlede elementer:

Foretag regelmæssigt check af overfladebehandlingen – dermed opdages eventuelle skader inden disse breder sig. Det er vigtigt, at skader i overfladebehandlingen udbedres så snart de opdages for undgå fugt indtrængning og deraf større skader.

Normal vedligeholdelse foretages efter behov, dog inden en decideret forvitring og nedbrydning af overfladen er påbegyndt.

1. Afvaskning af overfladen med rent vand og herefter tørring.
2. Let slibning (foretages bedst med en slibesvamp korn 220) alt slibestøv fjernes,
3. Herefter påføres 1-2 gange af **Tinova V/ Pinotex Superdec** i den ønskede farve.

I tilfælde af afskalninger ned til rådt træ følges nedenstående anvisning,

1. Afvaskning af overfladen med rent vand og herefter tørring.
2. Alle områder med rådt træ slibes tilbage til frisk træ. På den øvrige del af overfladebehandlingen udføres der en let slibning med en slibesvamp korn 220, og alt slibestøv fjernes,
3. Rådt træ grundes med **Pinotex Base**, klar imprægnering,
4. Herefter plettes rådt træ med **Tinova V/Pinotex Superdec**,
5. Herefter påføres der yderligere 1 – 2 gange af **Tinova V/ Pinotex Superdec**

Læs instruktioner og vejledninger på emballagen grundigt for malerarbejdet påbegyndes.